

TECHNICKÝ LIST

SKYBIT A330H (PERGAMIN)

Separáčny asfaltový pás z kartónovej lepenky

Popis produktu: SKYBIT A330H (PERGAMIN) je separáčny asfaltový pás vyrobený s výstužou z kartónu, ktorý je kompletne impregnovaný bitúmenom.

Charakteristika produktu: SKYBIT A330H (PERGAMIN) spĺňa požiadavky noriem EN 13859-1 Typ W1.

Vlastnosti	EN Metóda	Jednotka	Vyhĺasenie EN 13859-1
Výstuž	kartón		
Ochrana povrchu	bez / bez		
Dĺžka	1848-1	m	≥ 20
Šírka	1848-1	m	0,995-1,015
Rovnosť	1848-1	20mm/10m	Vyhovuje
Hmotnosť na jednotku plochy	1849-1	kg/m ²	≥ 0,4
Vodotesnosť	1928/2000	trieda	W1
Odolnosť vodotesnosti proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C)	1296/1928	trieda	W1
Ohybnosť pri nízkej teplote	1109	°C	≤ 0
Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne - priečne	12310-01	N	≥ 20 ≥ 20
Rozmerová stabilita - pozdĺžne - priečne	1107-1	%	≤ 0,6 ≤ 0,6
Vlastnosti prenosu vodnej pary, Sd	1931	m	< 10
Reakcia na oheň	13501-1	trieda	F
Odolnosť proti chemikáliám	1847/13969 Príloha A	-	Vyhovuje
Pevnosť v ťahu - pozdĺžne - priečne	12311-1	N/50mm	≥ 250 ≥ 150
Predĺženie - pozdĺžne - priečne	12311-1	%	≥ 1,0 ≥ 1,0
Pevnosť v ťahu po umelom starnutí pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) - pozdĺžne - priečne	12311-1	N/50mm	≥ 200 ≥ 100
Predĺženie po umelom starnutí pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) - pozdĺžne - priečne	12311-1	%	≥ 1,0 ≥ 1,0
Obsah nebezpečných látok	Príloha ZA	/	Neobsahuje

Návod na použitie a inštaláciu:

SKYBIT A330H (PERGAMIN), sa používa vzhľadom na požiadavky noriem ako podložka v systémoch šikmých striech alebo ako dočasná ochrana proti vlhkosti. **SKYBIT A330H (PERGAMIN)** sa mechanicky inštaluje na doskové plochy s presahmi 10 cm. Výrobok nie je odolný proti poveternostným vplyvom a preto je potrebné ho čo najrýchlejšie chrániť primárnou krytinou.

Skladovanie a preprava:

Rolky sa musia skladovať vo zvislej polohe, chránené pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami. V zimnom období sa rolky 24 hodín pred montážou odporúčajú skladovať pri teplote nad +5°C.

Za správnu prepravu zodpovedá prepravca.

Podmienky likvidácie odpadu:

Pri odstraňovaní odpadu z produktu je potrebné dodržiavať platné miestne environmentálne predpisy.



Výrobok je v súlade s normami **EN 13859-1:2010 Typ W**.

Systém kvality je v súlade s **EN ISO 9001**.