

<b>TECNODREN PES/R 100</b>		
09		
PES/R100/CPR/3738/2018-07		
Netkaná geotextília z bielych PET vlákien		
EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016		
		
Geotextília vhodná na: cesty, tunely, oporné múry, drenážne systémy, nádrže a priehrady, kanály, železničné základy, odpadové základy, násypy		
Plošná hmotnosť UNI EN 965	gr/m <sup>2</sup>	100 (+/- 15%)
Hrúbka UNI EN 964/1	mm	0,6 (+/- 0,2)
Pevnosť v ťahu UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 0,8 (-0,2) CMD 0,8 (-0,2)
Predĺženie UNI EN ISO 10319	%	MD 35 (+/-20) CMD 40 (+/-20)
Odolnosť proti pretlačeniu razníkom UNI EN ISO 12236	kN	0,15 (-0,05)
Odolnosť proti dynamickému prerezaniu EN ISO 13433	mm	> 45
Priepustnosť vody kolmo na rovinu UNI EN ISO 11058	m/sec	0,220 (-0,100)
Charakteristická veľkosť otvorov EN ISO 12956	µm	100 (+/- 45)
Odolnosť voči poveternostným vplyvom EN 12224	%	Zakryť v deň inštalácie
Funkcie EN 12224 F = filtrácia S = separácia D = odvodnenie R = spevnenie		F + S
Trvanlivosť EN ISO 13438		Predpokladá sa trvanlivosť počas 5 rokov v prírodných zeminách s 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotou zeminy ≤ 25°C
 1213 09	POZNÁMKA: Hodnoty sa získavajú v interných a externých laboratóriách so spoľahlivosťou 90 percent	Máj 2020